

湖北亚东水泥有限公司

有色金属灰渣请购规范

版别：20180103

一、为保证水泥品质符合要求,对于进厂有色金属灰渣的品质应符合下列要求:

项 目	理化指标
Fe ₂ O ₃ (%)	≥ 50.0
MgO (%)	≤ 6.0
SO ₃ (%)	≤ 2.0
水分 (%)	≤ 12.0
氯离子 (%)	< 0.015
二价硫 (%)	< 0.15
总 Cr (mg/kg)	≤ 800
粒度 (mm)	≤ 30mm
放射性	符合建筑主体材料要求

二、质量未达规范要求时,按下列方式处理:

Fe₂O₃ 含量: 每低于规范要求 1%时, 罚扣有色金属灰渣款 2.0 元/吨, 每高于规范要求 1%时, 加价有色金属灰渣款 1.0 元/吨, 最多加价 4.0 元/吨。若低于规范要求 5%以上时, 本厂可拒收。

MgO 含量: 大于 8%时, 本厂可拒收, 在 6~8%时, 本厂将要求下次改善, 若仍未改善, 本厂可拒收。

SO₃ 含量: 大于 3.0%时, 本厂可拒收, 在 2.0~3.0%时, 本厂将要求下次改善, 若仍未改善, 本厂可拒收。

水 分: 超出 12%的要求时, 高出的水分不计价, 从重量中扣除。

氯 离 子: 大于 0.03%时, 本厂可拒收, 在 0.015~0.03%时, 本厂将要求下次改善, 若仍未改善, 本厂可拒收, 本公司视需要对氯离子进行检验。

二价硫: 大于 0.3%时, 本厂可拒收, 在 0.15~0.3%时, 本厂将要求下



次改善，若仍未改善，本厂可拒收，本公司视需要对二价硫进行检验。

总 Cr 含量：大于 800mg/kg 时，本厂可拒收。

粒度：超出规范要求时，每超出 1 吨罚扣 3 元/吨。对于参杂在其且已经进到仓内的杂物，乙方接到甲方通知应及时请人清捡，如未清理甲方将自行安排人员清捡，所产生费用将从原料款中扣除。

放射性：若不合格时，本厂拒收。

以下空白

